

# ROCA® PREGNO R 100

Środek na bazie rozpuszczalników do impregnacji kamienia



## Zakres zastosowania

- Do impregnacji porowatych, chłonnych nawierzchni kamiennych
- Szczególnie zalecany do polerowanych, szlifowanych kamieni naturalnych takich jak granit, gnejs, gąbro i kamienie wapienne
- Stosowany także do kamiennych blatów

## Zalety/właściwości produktu

- Long-lasting stain protection
- Zabezpieczenie przed wnikaniem olejów i tłuszczów w głąb kamienia
- Brak ograniczenia przepływu pary wodnej w kamieniu
- Ułatwione mycie pielęgnacyjne, zmniejszona przyczepność brudu do podłoża
- Efekt easy-to-Clean
- Wygląd posadzki pozostaje bez zmian
- Dokładna, głęboka impregnacja
- Brak negatywnego wpływu na właściwości antypoślizgowe posadzki
- Możliwość przeprowadzenia w dowolnym momencie dodatkowej impregnacji w celu uzupełnienia
- Odporność na promienie UV
- oszczędność czasu - czyszczenie jednostopniowe
- innowacyjna nanotechnologia

Dane techniczne	
Wartość pH	--
Kolor produktu	czerwony
Pojemność / rodzaj	4 x 1 l kanister w kartonie 10 l kanister



# ROCA® PREGNO R 100

Środek na bazie rozpuszczalników do impregnacji kamienia

## Zastosowanie i dozowanie



Do porowatych i chłonnych powierzchni kamiennych.



Przetestować środek na niewielkiej powierzchni.  
Nanieść cienką warstwę R 100 ROCA pregno za pomocą mopa lub rolki ze skóry jagnięcej, aż powstanie na kamieniu delikatny film ochronny. W przypadku bardzo chłonnych posadzek proces należy powtórzyć. Pozostawić na 5-10 minut do zadziałania i na koniec nie wchłonięty nadmiar produktu usunąć za pomocą ściągaczki. Przepolerować posadzkę przy użyciu chłonnego materiału wzgl. chłonnego pada.

## Ważne wskazówki

Posadzka kamienna musi być sucha. Impregnację przeprowadzić najwcześniej 3 miesiące po położeniu posadzki kamiennnej.

Na czas impregnowania używać butów o podeszwach odpornych na działanie rozpuszczalników.

Po posadzce może zacząć chodzić po około 30 minutach. Po 24 godz. można przemyć posadzkę środkiem R 300 ROCA wipe. Optymalny efekt uzyskuje się po ok. 72 godz.

Materiały użyte do impregacji należy w celu odparowania wywiesić w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu i następnie usunąć.

W zależności od rodzaju podłoża możliwe jest lekkie pogłębienie koloru posadzki.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data: 14.10.2015

## Produkty uzupełniające

**Mycie codzienne:**  
R 300 Roca Wipe.

## Zwroty określające zagrożenie

- H 225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
- H 304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H 319 Działa drażniąco na oczy.
- H 336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Kod GISBAU: GH 10

Numer artykułu:  
R100-K001  
R100-0010